

RODZAJE POWIERZCHNI (EN 10088-2)

	EN 10088	Rodzaj wykonania	Wygląd powierzchni
Goręcownicowane, względnie goręcownicowane	1U	goręcownicowane, bez obróbki cieplnej, bez usuwania zgorzeliny	zgorzelina walcownicza
	1C	goręcownicowane, z obróbką cieplną, bez usuwania zgorzeliny	zgorzelina walcownicza
	1E	goręcownicowane, z obróbką cieplną, zgorzelina usunięta mechanicznie	wolna od zgorzeliny
	1D	goręcownicowane, z obróbką cieplną, trawione	wolna od zgorzeliny
	1X	goręcownicowane, z obróbką cieplną, wstępnie obrobione	metalicznie czysta
Zimnowalcowane, względnie dalej przerobione na zimno	2H	umocnione przez zgniot	gładka, jasna
	2C	zimnowalcowana, z obróbką cieplną, bez usuwania zgorzeliny	gładka, ze zgorzeliną z obróbki cieplnej
	2E	zimnowalcowana, z obróbką cieplną, mechanicznie usunięta zgorzelina	szorstka, tępa
	2D	dalej przerobione na zimno, z obróbką cieplną, trawione	gładka
	2B	obrobione cieplnie, złuszczone, mechanicznie wygładzone	bardziej gładka niż 2D
	2R/BA	zimnowalcowane, wyżarzane beznalotowo	odbijająca światło, błyszcząca
	2Q	zimnowalcowane, zahartowane, wolne od zgorzeliny	wolna od zgorzeliny

www.alwoma.pl

