

Tolerancje grubości dla szerokich taśm walcowanych na zimno:

Grubość Nominalna t	Szerokość nominalna (w)					
	Tolerancje zwykłe			Tolerancje specjalne		
	w ≤ 1000	1000 < w ≤ 1300	1300 < w ≤ 2100	w ≤ 1000	1000 < w ≤ 1300	1300 < w ≤ 2100
t < 0,30	± 0,030	-	-	± 0,020	-	-
0,30 ≤ t < 0,50	± 0,040	± 0,040	-	± 0,025	± 0,030	-
0,50 ≤ t < 0,60	± 0,045	± 0,050	-	± 0,030	± 0,035	-
0,60 ≤ t < 0,80	± 0,050	± 0,050	-	± 0,035	± 0,040	-
0,80 ≤ t < 1,00	± 0,055	± 0,060	± 0,060	± 0,040	± 0,045	± 0,050
1,00 ≤ t < 1,20	± 0,060	± 0,070	± 0,070	± 0,045	± 0,045	± 0,050
1,20 ≤ t < 1,50	± 0,070	± 0,080	± 0,080	± 0,050	± 0,055	± 0,060
1,50 ≤ t < 2,00	± 0,080	± 0,090	± 0,100	± 0,055	± 0,060	± 0,070
2,00 ≤ t < 2,50	± 0,090	± 0,100	± 0,110	-	-	-
2,50 ≤ t < 3,00	± 0,110	± 0,120	± 0,120	-	-	-
3,00 ≤ t < 4,00	± 0,130	± 0,140	± 0,140	-	-	-
4,00 ≤ t < 5,00	± 0,140	± 0,150	± 0,150	-	-	-
5,00 ≤ t < 6,50	± 0,150	± 0,150	± 0,160	-	-	-
6,50 ≤ t < 8,00	± 0,160	± 0,170	± 0,170	-	-	-

www.alwoma.pl

