

Tolerancje szerokości dla wąskich taśm walcowanych na zimno:

Grubość nominalna t	Szerokość nominalna (w)											
	w ≤ 40			Zwykła			Podwyższona			Wysoka		
	Zwykła	Podwyższona	Wysoka	Zwykła	Podwyższona	Wysoka	Zwykła	Podwyższona	Wysoka	Zwykła	Podwyższona	Wysoka
t < 0,25	+ 0,17/-0	+ 0,13/-0	+ 0,10/-0	+ 0,20/-0	+ 0,15/-0	+ 0,12/-0	+ 0,25/-0	+ 0,20/-0	+ 0,15/-0	+ 0,50/-0	+ 0,50/-0	+ 0,40/-0
0,25 ≤ t < 0,50	+ 0,20/-0	+ 0,15/-0	+ 0,12/-0	+ 0,25/-0	+ 0,20/-0	+ 0,15/-0	+ 0,30/-0	+ 0,22/-0	+ 0,17/-0	+ 0,60/-0	+ 0,50/-0	+ 0,40/-0
0,50 ≤ t < 1,00	+ 0,25/-0	+ 0,22/-0	+ 0,15/-0	+ 0,25/-0	+ 0,22/-0	+ 0,17/-0	+ 0,40/-0	+ 0,25/-0	+ 0,20/-0	+ 0,70/-0	+ 0,60/-0	+ 0,50/-0
1,00 ≤ t < 1,50	+ 0,25/-0	+ 0,25/-0	+ 0,15/-0	+ 0,30/-0	+ 0,25/-0	+ 0,17/-0	+ 0,50/-0	+ 0,30/-0	+ 0,22/-0	+ 1,0/-0	+ 0,70/-0	+ 0,60/-0
1,50 ≤ t < 2,50	-	-	-	+ 0,40/-0	+ 0,25/-0	+ 0,20/-0	+ 0,60/-0	+ 0,40/-0	+ 0,25/-0	+ 1,0/-0	+ 0,80/-0	+ 0,60/-0
2,50 ≤ t < 3,00	-	-	-	+ 0,50/-0	+ 0,30/-0	+ 0,25/-0	+ 0,60/-0	+ 0,40/-0	+ 0,25/-0	+ 1,2/-0	+ 1,0/-0	+ 0,80/-0

www.alwoma.pl

sprzedaz@alwoma.pl

Tel: +48 32 718 67 22

Fax.: +48 32 733 79 69